



Vinyflex

Матова емулсионна боя



Покривност: 10 - 12 m²/l



Продължителност на съхнене: 1 - 2 часа



Разреждане: 5 - 10% във вода



Повторно нанасяне: 3 - 5 часа



Разфасовки: 3 l, 9 l, 15 l

Нанасяне: Четка, валик, бояджийски пистолет

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интериорна емулсионна боя. Подходяща за боядисване на нови повърхности или пребоядисване на стени, мазилки, обработени с мистрия повърхности, гипсокартон и бетон след правилна подготовка. Съчетава страхотна покривност, експлоатационни характеристики и белота с отлично разнасяне и леснота за работа. Разходоефективно решение, идеално за участъци, изискващи често пребоядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Външен вид	Матова с гланцов индекс 6 - 10 при 85°.
Специфично тегло	1,53 - 1,57 kg/l.
Покривност	10 - 12 m ² /l на слой в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.
Разреждане	5 - 10% от обема във вода.
Продължителност на съхнене	Повърхностно изсъхване след 1 - 2 часа. Боята постига пълната си устойчивост на измиване 3 - 4 седмици след нанасянето.
Повторно нанасяне	3 - 5 часа Посочените времена са по-продължителни при студени и влажни условия.
ЛОС клас	„Матови покрития за вътрешни стени и тавани“. Прагова стойност на ЛОС тип Y = 30 g/l. Максимално съдържание на ЛОС в готовия за употреба продукт = 20 g/l. ЛОС: летливи органични съединения с точка на кипене < 250° C.
Цвят	Бяло.



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете щателно повърхностите от прах, масла, стара боя, незакрепени частици, следи от мухъл и т.н. Изшкувете леко повърхността. Грундирайте със Smaltoplast Universal Primer или ACRYLIC PRIMER. Повърхностите, зацапани с никотин, изгорели газове, радиаторни изпарения, пушек, маркери, мастила, плесени, мухъл, влага, масла и графити, се грундират със SMALTOX hydro.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Разбъркайте старателно преди употреба. Нанесете два слоя емулсионна боя VINYFLEX.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера или бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в контейнера, след което ги почистете с разредител VECCHRO No1, топла вода и сапун. Ако боята засъхне, може да се отстрани единствено чрез силни детергенти. Не изхвърляйте течността след измиване във водоносния пласт.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Температура в диапазона 8 - 30°C и относителна влажност под 80%. Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат крайните свойства на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от замръзване и излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след приложението. Съберете излишната боя за повторна употреба. Повторната употреба на багрила може действително да сведе до минимум въздействието върху околната среда от експлоатационния живот на продуктите.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Приложимият закон не изисква продуктът да е маркиран с каквито и да било етикети за опасност. Покрива критериите за отличаване с екоетикет 312/2014/ЕО.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца.



Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за употреба.